



FICHA DE DATOS TECNICOS KW STELLITE 6

1. CLASIFICACION

AWS/ASME SFA 5.13: E CoCr – A
DIN 8555 E 20 – UM – 45 – CTZ

2. DESCRIPCION

Aleación a base cobalto, cromo y tungsteno ideal para piezas sometidas a extremo impacto, fricción, corrosión y abrasión, soporta cambios bruscos de temperatura, excelente en mantenimiento o construcción de piezas metálicas tales como: válvulas, dados de forja, punzones en caliente, chumaceras de rodillos expuestas a zinc fundido.

3. COMPOSICION QUIMICA (%) (Valores típicos orientativos)

C	Si	Mn	Co	Cr	Ni	Fe	W	Al	-----
0.9	1.0	0.8	Resto	29.0	2.5	3.0	4.7	-----	-----

4. PROPIEDADES MECANICAS (Valores típicos orientativos)

Dureza HRC		Dureza HV 15	
42	+20°C	300	600°C

5. PARAMETROS DE SOLDADURA

Diámetro del electrodo (mm)	Longitud (mm)	Intensidad de Corriente (A)	Tipo de Corriente (Polo +)
2,5	350	60 – 85	DC (AC > 60V)
3,2	350	90 – 120	DC (AC > 60V)
4,0	350	120 – 160	DC (AC > 60V)

6. POSICIONES DE SOLDADURA

