

KSE 4047 \varnothing 2.5x350mm

Ref. 60271

CLASIFICACIÓN

AWS	DIN
A5.3: E 4047	1732 EL AISi12

DESCRIPCIÓN

Electrodo de aluminio aleado al 12% de Silicio, apto para la soldadura de piezas de aluminio puro y aleados entre sí con todas sus combinaciones. Soldadura de reparación de juntas, defectos, grietas, fisuras y rellenos en aluminio fundido. Posee un amplio intervalo de fusión.

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)

Si	Mn	Cu	Fe	Mg	Zn	Ti
12.01	0.04	0.04	0.3	0.01	0.02	0.012

PROPIEDADES MECÁNICAS

PARÁMETROS DE SOLDADURA

Diam. y longitud	Tipo de corriente	Tipo de corriente
2.5x350mm	DC +	AC

POSICIONES DE SOLDADURA



CERTIFICADOS