KSM 4043 ø 0.8mm

Ref. 62234

CLASIFICACIÓN

AWS	EN ISO	DIN
A5.10: ER 4043	18273: S Al 4043	1732: SG Al Si 5

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)

Si	Mn	Cu	Fe	Mg	Zn
5	0.001	0.033	0.11	0.005	0.001


PROPIEDADES MECÁNICAS

Límite Elástico (N/mm2)	Alargamiento 5d (%)	Carga Rotura (N/mm2)
40	8	120

PARÁMETROS DE SOLDADURA

Diámetro
0.8

POSICIONES DE SOLDADURA



CERTIFICADOS

0035 21

CE

0035-CPR-C958

Ésta ficha técnica se considera únicamente como una guia de consulta. Kangaroo Welding SL se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento.