

KSE 7907 \varnothing 4.0x350mm

Ref. 60059

CLASIFICACIÓN

AWS	EN ISO	DIN
A5.5: E8018-W	499: E 46 2 Z B 42	8529: E Y 50 77 1 Ni B H 5

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)

C	Si	Mn	P	S	Mo	Ni	Cu
0.07	0.5	1.2	0.019	0.012	-	1.1	0.5

PROPIEDADES MECÁNICAS

Límite Elástico (N/mm ²)	Alargamiento 5d (%)	Carga Rotura (N/mm ²)	Resiliencia Charpy V +30°C (J)	Resiliencia Charpy V -196 °C (J)
>450	>22	>580	-	-

PARÁMETROS DE SOLDADURA

Diam. y longitud	Intensidad de corriente (A)	Voltaje de Arco (V)
4.0x350mm	110-155	27

POSICIONES DE SOLDADURA



CERTIFICADOS